



Tape VF 120

- Fugenband VF -

Vysoce kvalitní těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená roumem



Popis	Dostupnost			
Počet kusů na paletě	48	120	600	50
Balení	10 m	50 m	10 ks	25 ks
Typ balení	role	role	karton	karton
Kód obalu	01	02	01	01
Číslo výrobku				
Tape VF 120 / Fugenband VF 120	5071	■	■	
Tape VF 75 EC / Außenecke VF	5073			■
Tape VF 100 IC / Innenecke VF	5074			■
Tape VF 120 VC / Wandmanschette VF 120x120 mm	5077			■

Spotřeba

Podle potřeby



Oblasti použití



- Pro interiér i exteriér
- Utěsnění v přechodu na WU betonové konstrukce (PG-FBB)
- Spřažená izolace (AiV)
- Izolace soklu
- Napojení a spojení flexibilních polymerem modifikovaných silnovrstvých nátěrů
- Hydroizolace v kontaktu se zemí
- Bezpečná a vodotěsná hydroizolace vnitřních rohů a spár
- Napojení na navazující stavební díly
- Napojení na neminerální stavební díly
- Použití v kombinaci s trhliny přemostujícími minerálními stěrkami (MDS) a flexibilními, polymerem modifikovanými silnovrstvými nátěry (FPD).

Vlastnosti výrobku

- Vysoce flexibilní
- Vysoká tažnost a resilience
- Speciální povrchová úprava z rouna

Údaje o výrobku

Teplotní odolnost	-20 °C do +90 °C
Tloušťka	0,65 mm
Hodnota sd	5 m
Vodotěsnost	Cca 3,0 bar
Nejvyšší síla v tahu	Boční: 122% Podélná: 93,6% Po vystavení kapalným chemikáliím Boční: 131% Podélná: 111%
Barva	Modrá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



Systémové produkty

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **MB FL 2K (3001)**



Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a bez oleje, mastnoty a separačních látek.

■ Příprava podkladu

Odstraňte ostré hrany a zbytky malty.

Neminerální a neporézní podklady je potřeba zdrsnit.

Vytvořte kontaktní vrstvu těsnicí hmoty a nechte ji důkladně zaschnout!

Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

Zpracování



Naneste dostatečnou tloušťku hydroizolačního materiálu. Ještě před vytvořením povlaku zapracujte těsnicí pásku celoplošně do ještě čerstvé hydroizolace tak, aby se na ní netvořily bubliny.

V závislosti na použité izolační hmotě provést 2. a 3. izolační vrstvu na celé ploše.

Upozornění při zpracování

Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.

Nanést těsnicí materiál příčně na spárovací pásku, spárovací páska se nesmí poškodit.

Upozornění

Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Vždy vytvořte testovací plochy!

Pro odborné napojení hydroizolace je potřeba očistit místa napojení, např. těsnicí přírubu podlahové

vpusti/odtokového žlabu/odtokové výpusti, v případě potřeby zdrsnit a připravit vhodným základním nátěrem z epoxidové pryskyřice s posypem z křemenného písku.

Nářadí / čištění



K řezání: nůžky nebo nůž

K utěsnění: váleček, štětka nebo stěrka


Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

➤ **Rollerbügel (4449)**

➤ **Nylon-Rolle Profi (5045)**

Skladování / trvanlivost



Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.