Botament MultiPrimer

Rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr

Botament

Botament MultiPrimer je rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr k přípravě nasákavých a nenasákavých podkladů před následnou aplikací lepidel a stěrkových hmot, omítek nebo nátěrů ve vnitřním i vnějším prostředí.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- velmi nízké emise
- rychleschnoucí
- ředitelný vodou 1:2
- pro nasákavé i nenasákavé podklady
- nahrazuje zásyp křemičitým pískem na penetracích z reaktivních pryskyřic
- drsná struktura povrchu
- aplikace válečkem, štětcem
- velmi vydatný
- neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610 (SRN)

OBLASTI POUŽITÍ

Kontaktní nátěr nenasákavých podkladů (neředěný)

- glazované i neglazované dlaždice
- přírodní a technické kameny
- vodou nerozpustné nátěry pevně zakotvené v podkladu
- tenkovrstvá disperzní lepidla
- hutněné kletované betony
- impregnované OSB desky a prkna
- lité asfaltové potěry

Penetrace nasákavých podkladů (ředěný vodou 1:1 – 1:2)

- beton, lehčený beton a pórobeton
- zdivo
- potěr cementový (CT) a ze síranu vápenatého (CA)
- cementová, vápenná, sádrová omítka
- cementotřískové desky
- sádrokarton a sádrovláknité desky
- sádrové bloky

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- čistý a bez námrazy
- únosný
- zbavený mastnoty, výpotků, separačních prostředků, volných částic

Drobivé, měkké nebo nesoudržné části podkladu je nutné odstranit. Uvolněná, pružící nebo vrzající prkna přišroubovat pomocí vrutů.
Tvoří-li podklad pod keramickými obklady sádrové omítky je nutné dbát na to aby jejich povrch nebyl uhlazený.

Dále je třeba dodržet:

- před penetrací potěrů ze síranu vápenatého je třeba odstranit nečistoty zbroušením
- zbytková vlhkost potěrů ze síranu vápenatého ≤ 0,5% (s podlahovým vytápěním ≤ 0,3%)

MC-Bauchemie, div. Botament
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Tel: 311 545 150 | Fax: 311 537 118
www.botament.cz · info@botament.cz

PŘÍPRAVA PODKLADU

Sádrové omítky musí být proschlé.

Druh podkladu	Nátěr Botament MultiPrimer
savé minerální podklady*	1 × ředěný vodou 1:1 – 1:2
sádrové omítky / potěry ze síranu vápenatého	2 × ředěný vodou 1:1
sádrokarton	1 × ředěný vodou 1:1 (pouze sádrové výplně spár)

* jako beton, pórobeton, vápenopískové cihly, vápenocementové, cementové omítky a cementové potěry

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ

- Botament MultiPrimer se nanáší štětcem, velurovým válečkem s krátkým vlasem, štětkou
- po zaschnutí musí být povrch odolný oděru
- nanášet pouze v takovém množství, aby se na povrchu netvořily kaluže

Nátěr Botament MultiPrimer před zpracováním protřepat, resp. promíchat, neboť může dojít k sednutí jemného kontaktního zrna.
Při ředění vodou je potřeba nátěr promíchat a v průběhu zpracování udržovat v pohybu, aby nedocházelo k sedání jemného kontaktního zrna.

Časový odstup před lepením dlaždic na savých podkladech (ředěný vodou 1:1)	~ 15 – 30 minut
Časový odstup před nanášením stěrkových hmot na nesavých podkladech	~ 45 – 60 minut
Časový odstup před lepením dlaždic na nesavých podkladech (neředěný)	~ 30 – 45 minut

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k rozdílné nasákavosti stavebních hmot a proměnlivým okolním vlivům v místě aplikace může doba prosychání kolísat. Před nanášením dalších vrstev je proto nezbytné přezkoušet dostatečné proschnutí nátěru.
Pro lepení keramických dlaždic a přírodních kamenů na stabilní dřevěné podklady doporučujeme použít některé z našich rychleschnoucích lepidel.
Dřevěné podklady citlivé na působení vlhkosti, jako např. parkety, je nutné opatřit penetrací, např. E120 nebo G140.
Bezpečnostní list je vám k dispozici na **www.botament.cz**
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

TECHNICKÉ HODNOTY & CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm³	1,36	
Spotřeba	g/m²	~ 50 - 100	
Podmínky při zpracování	°C	> 5 < 30	
Obsah těkavých organických látek VOC	g/l	< 0,1	
	Všechny technické parametry jsou laboratorní hodnoty a jsou stanoveny při 21°C ±2°C a 50% rel. vlhkosti.		
Báze	vysoce kvalitní disperze s vybranými plnivy		
Barva	zelená		
Balení	1 kg 5 kg 10 kg		
Skladovatelnost	Nesmí zmrznout. V neotevřeném originálním obalu na suchém a chladném místě 12 měsíců.		
Čisticí prostředky	za čerstva: voda		

Kód produktu GISCODE: D1

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Odchylky od standardní aplikace v daném objektu, musí předem prověřit projektant, případně mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství odborných konzultantů firmy MC nenahrazuje historii projekčního zpracování objektu. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich zaměstnanců, která se odchylují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Informace uvedené v tomto technickém listu platí pro výrobek dodávaný společností v zemi uvedené v zápatí. Obsah technických listů se může v jednotlivých zemích lišit, je třeba dbát údajů v technických listech platných pro příslušnou zemi. Platný je vždy nejnovější technický list, datum verze uveden v zápatí. Všechna předchozí vydání jsou neplatná a nelze je nadále používat. Aktuální vydání lze vyžádat u nás nebo je prosím vyhledejte na www.botament.cz | odkaz „Ke stažení“. [2600033568]

MC-Bauchemie, div. Botament
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Tel: 311 545 150 | Fax: 311 537 118
www.botament.cz · info@botament.cz