

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-850 Activator

Primer pro Sikagard®-850 Clear na natřené minerální podklady

POPIS PRODUKTU

Sikagard®-850 Activator je 1komponentní základní nátěr připravený k okamžitému použití pro Sikagard®-850 Clear na minerálních podkladech s povrchovou úpravou pro zlepšení aplikace a přilnavosti. Tento produkt je součástí systému Sikagard Anti-graffiti.

POUŽITÍ

- Jako primer pro Sikagard®-850 anti-graffiti systém na minerálních podkladech s nátěry.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Připraveno k použití - není nutné ředění
- Základní nátěr podporující adhezi
- Určeno specificky pro Sikagard®-850 Clear
- Bez toluenu a jiných aromatických rozpouštědel
- Nanáší se štětcem nebo válečkem

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,8 kg nádoba 4 kg nádoba Varianty balení viz platný ceník.
Vzhled / Barva	Čirá žlutavá kapalina
Skladovatelnost	9 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v neotevřeném, nepoškozeném, originálním balení v suchém prostředí při teplotě mezi + 5°C až + 30°C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
Objemová hmotnost	~0,76 g/cm ³ (+23°C)
Viskozita	~1,1 mm ² /s

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Složení systému	Produkt
	Primer na podklady bez nátěru (vyjma dřeva)	Sikagard®-850 Primer
	Primer na minerální podklady s nátěrem	Sikagard®-850 Activator
	Krycí nátěr	Sikagard®-850 Clear

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Všeobecně je 1 nátěr postačující na správně připraveném, jednotném a podkladním nátěrem opatřeném povrchu. ~50 až 100 g/m ²
Teplota vzduchu v okolí	+8 °C min. / +35 °C max.
Relativní vzdušná vlhkost	≤ 80 %
Rosný bod	Teplota podkladu a okolí musí být minimálně 3 °C nad rosným bodem.
Doba schnutí	Poznámka: K vytvoření konzistentní vrstvy primeru je nutná doba schnutí 1 až 2 hodiny při teplotě okolí a 40% relativní vlhkosti. Poznámka: Vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí. Poznámka: Nepřekračujte dobu 5 hodin po aplikaci primeru před aplikací Sikagard®-850 Clear.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Vhodné podklady jsou:

- Pohledový beton, zdivo, cementové omítky s nátěry
- Důležité:** Na drsných podkladech je těžké dosáhnout rovnoměrné tloušťky vrstvy. To může zapříčinit snížení ochrany a čistitelnosti. Před aplikací nátěru se doporučuje podklad vyrovnat.
- Důležité:** Stávající nátěry musí být testovány, aby se potvrdila jejich kompatibilita s Sikagard®-850 Activator a vrchním nátěrem Sikagard®-850 Clear.
- Podklad musí být čistý, suchý, pevný a zbavený všech kontaminantů, jako jsou nečistoty, olej, mastnota a uvolněný drobný materiál, které mohou snížit přilnavost nátěru.
 - Velmi hladké podklady mohou být lehce zdrsňeny lehce broušením
 - Připravte podklad pomocí vhodného čistícího zařízení, jako je čištění parou nebo tryskání vodou pod nízkým tlakem.

APLIKACE

Dodržujte postupy uvedené v Metodické příručce, aplikačním manuálu a v pracovních pokynech, které musí být přizpůsobeny podmínkám na stavbě.

Důležité: Na drsné podklady naneste štětcem a ujistěte se, že primer pokrývá celý povrch včetně dutin. Poznámka: Abyste zabránili tomu, aby vzduchové bubliny ovlivňovaly výsledný povrch, nátěr nepřetírejte, nepřeválečkovávejte ani nepřestříkávejte. Naneste rovnoměrně Sikagard®-850 Activator na připravený nátěr štětcem, fleecovým válečkem nebo airless stříkacím zařízením v požadované spotřebě.

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Okamžitě po použití očistěte všechny nástroje a aplikační vybavení lakovým benzínem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sikagard®-850 Activator
Prosinec 2020, Verze 01.01
020303060010000015

Sikagard-850Activator-cs-CZ-(12-2020)-1-1.pdf

