

Technický list

StoCryl BF 750

Uzavírací nátěr, jednosložkový, transparentní,
chudý na emise



Charakteristika

Použití

- interiér
- exteriér
- jako transparentní uzavírací nátěr na StoCryl BF 700 a StoCryl BF 700 Metallic
- pro pochozí plochy s mírným až středním mechanickým namáháním
- pro pobytové prostory
- pro sklepy a kutilské dílny
- pro schodiště
- pro prodejní prostory a výstavní prostory

Vlastnosti

- chudý na emise, splňuje požadavky Výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků na emise VOC
- PU-Hybrid
- jednosložkový
- uzavírací nátěr připravený k přímému zpracování
- dobrá mechanická a chemická odolnost
- odolný proti oděru
- snadné čištění
- odolný proti povětrnosti

Vzhled

- střední lesk: třída G2 podle EN 1062-1

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Objem pevných částic	DIN 53217	35 %(obj)	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky

- Obecně:
- Suchý, nosný
 - Zbavený separačních, stejnorodých i cizorodých látek

Technický list

StoCryl BF 750

Stávající povrchové úpravy a jiné podklady:
- Kompatibilita: ukazatel síťového řezu ≤ 1 podle ISO 2409

Příprava	Nová povrchová úprava (AY): - Žádné Stávající povrchové úpravy (AY): 1. Zbruste povrchovou úpravu. 2. Vyčistěte podklad.		
Zpracování			
Teplota při zpracování	teplota při zpracování: minimální teplota: +8 °C maximální teplota: +30 °C		
Příprava materiálu	Rozmíchávejte materiál, dokud nebude homogenní.		
Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	jako uzavírací nátěr	0,1	l/m²
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			
Skladba vrstvy	1. Připravte podklad. 2. podkladní nátěr: 2a. podkladní nátěr v interiéru: StoCryl BF 700 2b. podkladní nátěr v exteriéru: StoCryl GL se StoFluid AF 3. povrchová úprava: 3a. povrchová úprava v interiéru: StoCryl BF 700 nebo StoCryl BF 700 Metallic 3b. povrchová úprava v exteriéru: StoCryl BF 700 s StoBallotini 4. uzavírací nátěr: StoCryl BF 750		
Nanášení	Materiál lze zpracovávat nanášením válečkem nebo natíráním. 1. Připravte podklad. 2. podkladní nátěr: 2a. podkladní nátěr v interiéru: - StoCryl BF 700 - Zřed'te produkt cca 5-10 %. - spotřeba: cca 150 - 160 ml/m² 2b. podkladní nátěr v exteriéru:		

Technický list

StoCryl BF 750

- StoCryl GL se StoFluid AF
- Zřed'te produkt až do podílu objemu přípravkem StoFluid AF.
- Ředění a spotřeba jsou závislé na savosti podkladu.
- upozornění: Podkladní nátěr se nesmí ponechat lesklý.

3. povrchová úprava:

3a. povrchová úprava v interiéru:

- StoCryl BF 700 nebo StoCryl BF 700 Metallic
- volitelně vmíchejte: 10 % Sto Ballotini Ø 180 - 300 µm
- volitelně proveďte posyp: StoChips 1 mm cca 30 g/m²
- spotřeba: cca 150 - 160 ml/m²

3b. povrchová úprava v exteriéru:

- StoCryl BF 700
- vmíchejte: 10 % Sto Ballotini Ø 180 - 300 µm
- spotřeba: cca 150 - 160 ml/m²

4. uzavírací nátěr:

- StoCryl BF 750

v interiéru:

- volitelně
- Pokud budete používat Sto Ballotini nebo StoChips, je nutné povrch opatřit uzavíracím nátěrem.
- spotřeba: cca 100 ml/m²

v exteriéru:

- Při použití Sto Ballotini opatřete povrch uzavíracím nátěrem.
- spotřeba: cca 100 ml/m²

upozornění:

- V případě požadavků na protiskluznost v exteriéru použijte složení StoCryl BF 700 s Sto Ballotini a BF 750.
- Produkt není vhodný pro garáže, parkovací domy nebo podlahové plochy se stálým namáháním, např. vysokozdvizným vozíkem.
- Produkt není odolný proti uvolňujícím se změkčovadlům.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

další zpracování:
při +20 °C: po 8 h

pochozí:
při +20 °C: po 8 h

až do dosažení odolnosti proti dešti a vlhkosti:
při +20 °C: po 48 h

Technický list

StoCryl BF 750

zcela mechanicky zatížitelný, resp. vytvrdnutý:
při +20 °C: po 7 dnech

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.
Zatvrdlý materiál mechanicky odstraňte.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

1. dodržujte všeobecné pokyny pro zpracování:
- viz www.stocretec.de, Produkty
- viz Technická příručka, příloha
2. Dodržujte prováděcí pokyn.

Čištění a ošetřování!

Čištění povrchu proveďte čistou vodou nebo s přidáním malé dávky čisticích prostředků s tenzidy. Mechanická odolnost a tvrdost povrchu produktu tím nebude ovlivněna.

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo udržovací prostředky.

- Neprovádějte pravidelné mokré čištění čisticími stroji a nepoužívejte běžné čisticí roztoky. V důsledku častého použití tenzidů, vosků nebo základních čisticích prostředků pro hloubkové čištění a/nebo jejich použití v koncentrovaném stavu může docházet ke snížení tvrdosti povrchu, čímž se výrazně sníží stabilita povrchu a roste rychlost znečištění.

- doporučení: Pro oblasti, které se musejí pravidelně čistit čisticími stroji a chemickými prostředky, používejte dvousložkové uzavírací nátěry.

- Nevhodné pro plochy se stojatou vodou. Na plochách vystavených povětrnostním vlivům dbejte na dostatečný sklon, aby voda mohla kontrolovaně odtékat. sklon: minimálně 1,5 %

- Produkt není vhodný pro garáže, parkovací domy nebo podlahové plochy se stálým namáháním vysokozdvizným vozíkem nebo podobným zařízením.

- Nepoužívejte na povrchy, které jsou při pozdějším použití vystaveny intenzivnímu namáhání, např. v důsledku kontaktu s tuky, změkčovadly, alkoholem nebo jinými agresivními látkami.

- Produkt není odolný proti uvolňujícím se změkčovadlům!

Dodání

Odstín transparent

Obal Kbelíky

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
00081-002	StoCryl BF 750	5 l kbelíky

Technický list

StoCryl BF 750

	00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l kbelíky
Skladování			
Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou; chraňte před přímým slunečním zářením.		
Doba skladování	Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je zaručena až do uplynutí minimální trvanlivosti. To lze vyčíst z čísla šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden Příklad: 2450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne v roce 2022 Viz balení výrobku V originální nádobě do ... (viz obal).		
Označení			
Skupina výrobků	Uzavírací nátěr		
Bezpečnost	Řiďte se bezpečnostním listem!		
Zvláštní upozornění			
Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky. Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.			

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz