

RYCHLÁ OPRAVNÁ STĚRKA

RS FIX

Jemná vyrovnávací stěrka pro tloušťky vrstvy 0–4 mm v jednom pracovním kroku



VLASTNOSTI

- Aplikovatelná již od nulové tloušťky
- Velmi jemný povrch
- Pro obzvlášť rychlou pokládku
- Vhodná pro téměř všechny podklady

OBLASTI POUŽITÍ

Velmi jemná a rychlá, cementová opravná stěrka s vysokým podílem disperze k vyhlazení nerovností a stop po zednické lžíci, k zatažení prohlubní a spár v podkladu, pro vyrovnání výškových přesahů a přechodů, k pevnému fixování kovových úhelníků v interiéru.

Thomsit RS FIX lze použít na vhodné:

- potěry a beton
- betonové dílce
- dlažbu
- přírodní kámen a terrazzo
- dřevotřískové a OSB desky
- výše uvedené podklady se soudržnými zbytky vodou nerozpustných lepidel a zbytky stěrkových hmot

Lze použít na vhodné podklady bez základního nátěru.

Pro použití v suchých interiérech. Thomsit RS FIX splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost práce, kvalitu vzduchu v místnosti a ekologickou kompatibilitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída pevnosti:	CT-C25-F7
Dodávaná forma:	bílá, pastovitá
Balení:	PP-kbelík, 5 kg
Množství balení na paletě:	33 balení
Spotřeba vody:	1,6 l – 1,8 l / 5 kg 330 – 360 ml / 1 kg
Doba zpracování:	cca 5 minut
Pochůzná po:	cca 30 minutách
Připravená k pokládce:	
podlahových krytin	po cca 30 minutách
parket, korku a laminátu	po cca 12 hodinách
Skladovatelnost:	6 měsíců, v chladu a suchu

Výše uvedené časy platí za standardních klimatických podmínek (23 °C a 50 % relativní vlhkosti). V jiných klimatických podmínkách dochází ke zkrácení nebo prodloužení doby vytvrzování a schnutí.

SPOTŘEBA

	Spotřeba:	Vydatnost/balení:
Na každý 1 mm tloušťky vrstvy	cca 1,2 kg / m ²	cca 4,1 m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné dodržovat platné normy a předpisy. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez trhlin a nečistot. Zásadní je dodržování následujících maximálních přípustných hodnot zbytkové vlhkosti (údaje v CM%):

Druh potěru	vytápěný	nevytápěný
cementový	1,8 %	2,0 %
kalcium sulfátový	0,3 %	0,5 %

Vnikání vlhkosti do struktury podlahy je třeba vždy zabránit vhodnými opatřeními (např. izolačními pásy, uzavíracími nátěry). To platí zejména pro spojené podlahové konstrukce a betonové podlahy. U cementových podkladů strojově odstranit případný cementový šlem na povrchu. Kalciumsulfátové podklady celoplošně přebrousit a vysát. Nesavé, hladké povrchy, jako např. keramické dlažby důkladně vyčistit a přebrousit. Cementové podklady není nutné penetrovat, pro ostatní podklady (kalcium-sulfátové stěrky atd.) je nutné použít vhodný penetrační nátěr Thomsit. Speciální podklady jako např. pryskyřičné poklady, lakované povrchy apod. opatřete penetračním nátěrem Thomsit R 766.

ZPRACOVÁNÍ

Do čisté míchací nádoby napustte požadované množství čisté vody, přidejte Thomsit RS FIX a pomocí vhodného míchadla míchejte po dobu asi 1 minuty tak, aby směs byla bez hrudek. Vznikne tak hladká homogenní hmota, která je zpracovatelná po dobu cca 5 minut. Menší množství materiálu může být zamácháno i ručně. K tomu přidejte 1 kg prášku do 330 – 360 ml vody a zamíchejte, aby směs byla bez hrudek. Stěrku nanášejte na podklad špachtlí v požadované tloušťce vrstvy. Na nesavé podklady nanášejte v minimální tloušťce 2 mm.

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Po aplikaci je nutné zajistit vhodné podmínky pro vysychání a dodržet podmínky předepsané pro pokládku jednotlivých podlahovin.
- Podlahové práce provádět pouze při teplotě podkladu nad 15 °C, teplotě vzduchu nad 18 °C a relativní vlhkosti pod 75 %.
- Před dalšími pracovními kroky počkejte na úplné vyschnutí. K tomu vytvořte příznivé klimatické podmínky (doporučeno: 50 % rel. vlhkost, 20 °C) a umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- V případě příliš rychlého vysychání stěrky (vytápěné místnosti nebo silně savé povrchy) nebezpečí tvorby trhlin! Čerstvou vrstvu stěrky chraňte před příliš rychlým vyschnutím a podlahovou krytinu aplikujte nejlépe do 14 dnů. Pokud není pokládka v této lhůtě možná, chraňte plochu vhodným opatřením, např. ochrannou fólií, před příliš rychlým vysycháním nebo kontaktem s vodou.
- Čerstvě aplikovanou stěrku chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem.
- Nemíchejte s jinými vyrovnávacími hmotami.
- Na nesavé podklady aplikujte minimálně v tloušťce vrstvy 2 mm.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí, ani nevystavujte přímé nebo nepřímé vlhkosti. V případě pochybností použijte vhodná opatření proti vlhkosti.
- Nástroje ihned po použití očistěte vodou.
- Rozdělaná balení těsně uzavřete a co nejdříve je spotřebujte.
- Nepoužívejte jako finální potěr nebo užitnou podlahu.

OCHRANA PŘI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obsahuje portlandský cement.

- Produkt může vyvolat alergickou reakci
- Produkt může dráždit kůži.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575

Na bojišti1, 128 08 Praha 2

Česká republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

Další informace naleznete v bezpečnostním listu Thomsit.

Bezpečnostní list je k dispozici na www.thomsit.cz

SLUŽBY ARCHITEKTŮM A PROJEKTANTŮM

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace. Řiďte se pokyny pro odstraňování na obalu výrobku, nebo v bezpečnostním listu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystřická 1132/36

624 00 Brno

E-mail: sika@cz.sika.com

www.thomsit.cz

Výše uvedené informace, zejména doporučení pro zpracování a použití našich produktů, jsou založené na našich odborných znalostech a zkušenostech. Protože se materiály a pracovní podmínky mohou lišit pro každou zamýšlenou aplikaci, a nemůžeme je proto ovlivnit, důrazně doporučujeme, aby zpracovatel přezkoušel vhodnost a možnost použití produktu pro danou aplikaci a použití. Právní odpovědnost nemůže být přijata na základě obsahu tohoto technického listu ani na základě poskytnutí ústních rad, pokud neexistují důkazy o úmyslném záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.