



SP Top SL [basic]

- Schimmel-Sanierputz -

Kapilárně aktivní omítka regulující mikroklima, zvláště pro sanaci plísní.

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	35
	Balení	20 kg
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
smětanově bílý (vlastní odstín)	1050	■

Spotřeba

Cca 5,6 kg/m²/cm tl. vrstvy

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití



- Sanace a obnova vlhkých a plísněmi ohrožených ploch zdiva a stropů
- Regulace vzdušné vlhkosti v interiérech
- Zlepšení tepelného odporu obvodového zdiva

Vlastnosti výrobku

- Difúzně otevřený a kapilárně aktivní
- Vysoký podíl pórů umožňujících kapilární kondenzaci
- Tepelně izolující
- Tloušťka ve dvou vrstvách do 50 mm
- Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
- Vhodný pro strojní zpracování

Údaje o výrobku

Tl. vrstvy	10 - 50 mm
Sypná hmotnost	Cca 0,7 kg/dm ³
Třída pevnosti v tlaku	CS I (zde 1,5 N/mm ²)
Záměsová voda	6,5-6,8 l / 20 kg
Kapilární absorpce vody	> 1 kg/m ²
Reakce na oheň	Třída A1
Velikost zrna	≤ 2 mm
Malta skupiny	P II

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- SP Prep (0400)
- SL Fill Q3 (2997)
- Tex 4/100 (3880)
- Color SL (0237)
- WP Top [basic] (0428)
- SL Fill Q2 (2996)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu
Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.
Podklady: savé



SP Prep aplikujte jako spojovací můstek ve formě sítě (pokrytí plochy 50-70 %) v tloušťce vrstvy max. 5 mm.
Alternativně: Naneste SP Top SL jako kontaktní vrstvu.

Podklad: slabě nasákavý


Naneste SP Prep plně krycí (100 %) s tloušťkou vrstvy max. 5 mm.

Alternativně: Naneste SP Top SL jako kontaktní vrstvu.

Podklad: WP Top[basic] s drážkovaným povrchem v systému [basic] vnitřní hydroizolace

Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).

Příprava směsi




Míchání

Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.

Pomocí míchadla míchat intenzivně cca 3 minuty, až bude směs homogenní.

Pro strojní omítačky se stanoví potřebné množství vody na místě.

Zpracování



Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

Doba zpracování (+20 °C)

Cca 30 min.

Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

Povrch stáhnout latí.

Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkou.

Čekací doba před aplikací následné vrstvy 3 dny.

Jednovrstvě

TL vrstvy jednovrstvě do 20 mm.

Dvouvrstvě

TL vrstvy na pracovní krok 10-20 mm.

TL vrstvy do 30 mm čerstvý do čerstvého.

TL vrstvy 30-50 mm, druhá vrstva po dostatečném vyschnutí (cca 12-24 hod.).

První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

Na kritických podkladech (velmi nerovné nebo popraskané, šmíšené zdivo) doporučujeme zabudování armovací tkaniny v horní třetině vrstvy sanační omítky.

V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-20/D.

Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

Upozornění

Záměšová voda musí mít kvalitu pitné vody.

Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, zednická lžice, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko, houbové hladítko.

Vhodné strojní zařízení.

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí


- Mischgefäß (4030)
- Putzkamm (4130)
- Aufziehplatte (4436)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Spritzputzapparat (4439)
- Nerezové hladítko (4004)
- Glättkelle (4117)
- Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)



- Schwammbrett rot (4935)
- Schwammbrett gelb (4936)

Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Prohlášení o vlastnostech

➤ [Prohlášení o vlastnostech](#)

Prohlášení o shodě



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen
UKCA Remmers (UK) Limited
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU
CE 07 / UKCA 21
GBI P51-3
EN 998-1: 2017-02
1050
Malta s hustotou po ztuhnutí $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$ dle vlastního měření.

Chování při požáru:
Přidržnost:
Nasákavost:
Propustnost pro vodní páru:
Tepelná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):
Trvanlivost (mrazuvzdornost):

Třída A1
 $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lom B)
W0
 $\mu \leq 8$
 $\leq 0,15 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P=50 %
Odolný, při použití dle TL

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.