



Color SP

- Sanierputzfarbe -

Vysoce paropropustná interiérová barva pro systémy sanačních omítek



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	5 l	12,5 l
	Typ balení	Plastový kbelík	Plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	3080	■	■
speciální odstíny	3081	■	■

Spotřeba



Cca 0,13 - 0,15 l / m² na pracovní krok

Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Oblasti použití



- Krycí nátěr sanačních omítek v interiérech
- Minerální podklady
- Renovační nátěr na matných, nosných starých nátěrech
- Tapety / dřevotříska

Vlastnosti výrobku



- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Nízkoemisní
- Třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300
- Krycí schopnost: třída 1 při 7,5 m²/l
- Stupeň lesku: matný
- Vysoce paropropustný

Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel
Hustota (20 °C)	Cca 1,4 kg/l
Viskozita	Odpovídající zpracování
Propustnost pro vodní páru	s _d -hodnota < 0,01 m při 0,3 l/m ²

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.




Systémové produkty

➤ Primer Hydro F (2842)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.
Bez solí, škodlivých stavbám.
- Příprava podkladu
Uvolněné, staré nátěry beze zbytku odstranit.
Pískující, pevně přilnavé podklady penetrovat produktem Primer Hydro F (č.výr. 2842).

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.
Nanášet na plochu vhodným nářadím.
Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.
Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.
Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění



Štětce, štětka, plyšový váleček, stříkací zařízení airless.

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí
➤ Farbrolle FC (4913)
➤ Flächenstreicher (4540)
➤ Heizkörperpinsel (4541)

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním použijte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice
Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.