



PUR Aqua Color Top 2K M

Pigmentovaný hedvábně matný krycí lak



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	165	363
	Balení	10 kg	
	Typ balení	plechový obal	
	Kód obalu	02	11
	Číslo výrobku		
speciální odstíny od 20 kg	3685	■	
PUR AQUA COLOR TOP 2K M KOMP B	213682	■	■

Spotřeba Na pracovní krok: 0,13 kg/m²

Oblasti použití

- Pečticí nátěr na epoxidové a PUR podlahové systémy Remmers
- Pečticí nátěr schválený v systémech dle DiBt pro obytné místnosti (AbZ Z-156.605-1487; Z-156.605-1594)

Vlastnosti výrobku

- Hedvábně matný
- Světlostálý
- Prostupný pro vodní páry



Údaje o výrobku

■ Při dodání

Obsah pevných částic 57,9 M-%

■ Při dodání

	Složka A	Složka B	Směs
Hustota (20 °C)	1,12 g/cm ³	1,15 g/cm ³	1,22 g/cm ³
Viskozita (25 °C)	260 mPa s	590 mPa s	430 mPa s

■ V plně zreagovaném stavu

Odolnost vůči obrusu dle Tabera 30 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ Brandprüfung (Klassifizierung) SL Floor Flex

Další informace

➤ Nachhaltigkeitsdatenblatt

Systémové produkty

➤ PUR Uni Color New (6800)
➤ Epoxy BS 3000 SG (6380)

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.


Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

■ Příprava podkladu

Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.



Příprava směsi



- **Kombinovaný obal**
Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).
Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).
Namíchanou směs přelit do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.
Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.
Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.
Do produktu se vždy přidá 10 hm. % vody.

Mísící poměr (A : B) 85:15 podle hmotnostních dílů

Hotovou směs ihned po namíchání aplikovat na připravenou plochu pomocí vhodného nářadí.

Zpracování



Pouze pro profesionální použití!

- **Podmínky při zpracování**
Během aplikace chránit nanášený materiál před účinky vlhkosti, jinak by mohlo dojít k závadám na povrchu s negativním vlivem na přídržnost dalších vrstev.
Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.
Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu.
Je nezbytné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby se voda mohla odpařit do okolního prostředí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
cca 45 minut
- **Nanášení další vrstvy (+20 °C)**
Interval mezi jednotlivými pracovními kroky min. 8 hodin a max. 48 hodin.
Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.
- **Doba vytvrzování (+20 °C)**
Pochozí po 8 h, mechanicky zatížitelný po 3 dnech, plně zatížitelný po 7 dnech.

Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

Příklady použití

- **Uzavírací lak**
Materiál naneste sytě na podklad. Naválečujte do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice 25 cm a následně převálečujte válečkem pro epoxidové pryskyřice 50 cm namočeným do materiálu. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.
Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.
Na vodorovných plochách nevytvářet kaluže.

Upozornění

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.
Aby se dosáhlo co nejvíce jednotlivého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečně proškoleni.
Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.
Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.
Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.
Při mechanické zátěži je obecně nezbytný opakovaný pečutí nátěr.
V případě vyšších optických nároků a pro dosažení lepší čistitelnosti by měl být aplikován vrchní pečutí nátěr PUR Aqua Top 500 2K M.
Nerovnoměrné nanášení, silný průvan stejně jakožto i velké teplotní rozdíly na povrchu mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.
Vhodný pro jezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.
Barevná, obzvláště černá, pryž může při delším kontaktu s podlahovou krytinou zanechat zabarvení, které již nelze odstranit (např. pneumatiky vozidel nebo nohy strojů). Aby se zabránilo těmto zabarvením, použijte vhodná polyuretanová kolečka nebo podložky. Barviva, barvy na vlasy, bělicí nebo dezinfekční prostředky mohou také způsobit zabarvení, pokud nejsou okamžitě odstraněny.
Aby se snížila tendence ke znečištění, doporučuje se provádět údržbu (viz pokyny pro péči).
Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

Nářadí / čištění



25 cm váleček na epoxidy, 50 cm váleček na epoxidy, míchací zařízení

Míchací nástroj by měl být potažený plastovou vrstvou (např. Remmers Patentdispenser).
Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.
Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.
Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.



Remmers nářadí

➤ [Patentdispenser \(4747\)](#)

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněně před mrazem min. 6 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Pouze pro profesionální použití!

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Tyto údaje jsou uvedeny v aktuálních bezpečnostních listech resp. v příslušných informacích profesních oborových organizací.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní hodnota dle EU pro tento výrobek (Kat. A/j): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 140 g/l VOC.

Prohlášení o vlastnostech

➤ [Prohlášení o vlastnostech](#)

Prohlášení o shodě



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

09

GBIII 076_2

EN 13813:2002

3682

Potěrový materiál na pryskyřičné bázi a podlahové potěry, pro vnitřní použití

Reakce na oheň:	E _{fl}
Uvolňování korozivních látek:	SR
Odolnost proti obruš:	≤ AR 1
Přidržitost:	≥ B 1,5
Odolnost proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.