



## Baseplan

Vyrovnávací stěrka pro vnitřní použití



Popis	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 42
<b>Balení</b>	<b>25 kg</b>
Typ balení	papírový pytel
Kód obalu	25
<b>Číslo výrobku</b>	
grau	6358 ■

### Spotřeba

Cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm vrstvy

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



### Oblasti použití



- Vyrovnávací vrstva pod podlahové krytiny
- Vyrovnávací vrstva pod lité podlahové systémy
- Vyrovnávací vrstva pod keramické obklady
- Tloušťka vrstvy na cementové podklady / podklady vázané síranem vápenatým: 3 - 20 mm, v trhlínách do 30 mm
- Vhodné pro podlahové vytápění

### Vlastnosti výrobku

- Hydraulicky tuhnoucí
- Minimální pnutí
- Zušlechťená pryskyřice
- Dobrá odlévatelnost
- Vysoká pevnost a tvrdost
- Čerpatelná
- Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>-R)
- Reakce na oheň třída A2fl-s1 (dle DIN EN 13501-1)

### Údaje o výrobku

Rozlív	Cca 150 mm dle DIN EN 12706
Plná zatížitelnost	Pochozí po cca 3 hodinách Plně zatížitelný po cca 28 dnech
Pokládka dalších vrstev	Dlaždice / desky; Difuzní pečetítka nátěry: cca 4 hodiny Parotěsné podlahy: cca 24 hodin s tloušťkou vrstvy 3 mm Parkety: cca 48 hodin s tloušťkou vrstvy 3 mm Jinak 1 týden na 10 mm
Pevnost v tahu za ohybu	po 24 h: cca 4 N / mm <sup>2</sup> po 7 dnech: cca 5 N / mm <sup>2</sup> po 28 dnech: > 7 N / mm <sup>2</sup> podľa DIN EN 196
Pevnost v tlaku	Po 24 hodinách: cca 20 N / mm <sup>2</sup> Po 7 dnech: cca 25 N / mm <sup>2</sup> Po 28 dnech: > 30 N / mm <sup>2</sup> Podľa DIN EN 196
Hustota malty po ztuhnutí	Po 28 dnech: cca 2,0 kg / dm <sup>3</sup>
Adhezní pevnost v tahu	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Certifikáty

- [Lizenz zur Führung des EMICODE\\_GEV vom 14.03.2019](#)




Systémové produkty

➤ [Primer Hydro LC \(6359\)](#)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být pevný, stabilní a bez trhlin. Odstraňte méně pevné povrchové vrstvy nebo oddělovací vrstvy (např. nečistoty, prach, olej, zbytky barev atd.).
- **Příprava podkladu**  
Povrchy musí být opatřeny základním nátěrem Primer Hydro LC, další informace najdete v technickém listu. Je třeba zohlednit objektové a dilatační spáry a napojení na okraje. U okrajů je třeba osadit těsnící pásy, aby se zabránilo zatečení hmoty do připojených spár. Hladké povrchy zdrsňte.

Příprava směsi



- **Míchání**  
**Spotřeba vody: 4,5 - 4,75 l vody na 25 kg produktu \***  
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu. Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování. Nechat 3 minuty odstát. Následně se hmota pomalu krátce promíchá vhodným míchadlem. \*Přírodní plniva vedou k malým odchylkám ve spotřebě vody. Optimální spotřeba vody závisí na type stavby a tloušťce vrstvy.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C. Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
  - **Doba zpracování (+20 °C)**  
Cca 30 minut
- Po namíchání materiál plynule vylijte a rozprostřete, aby se nevytvářely napojovací přechody. Přepřacování pomocí jehlového válečku zlepšuje kvalitu povrchu a je naprosto nezbytné.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltou vodou ani nemíchat s čerstvou maltou. Chraňte čerstvé maltové povrchy před příliš rychlým vysycháním a mrazem. Zpracování pouze v jedné vrstvě. Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

Příklady použití

Pouze v kombinaci s Epoxy BS 2000 jako základem pro použití Baseplanu.

Upozornění

Záměšová voda musí mít kvalitu pitné vody. Vždy vytvořte testovací plochy! Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES. Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti. Je třeba dodržovat pokyny uvedené v letáku TKB č. 9 (duben 2008)! Není vhodný pro použití jako hladká omítka.

Nářadí / čištění



míchací zařízení, hladítko, mobilní vylévací vědro, rakele, jehlový válec

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou. Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Remmers nářadí

- [Mischgefäß \(4030\)](#)
- [Collomix Rührer DLX 152 HF \(4286\)](#)
- [HEXAFIX® Nachrüstadapter \(4283\)](#)
- [Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)
- [Stachelwalze \(5038\)](#)
- [Estrich-Rakel \(4568\)](#)
- [Nagelschuhe spitz \(4010\)](#)



Skladování / trvanlivost

V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost 9 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Prohlášení o shodě



0432

CE Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen  
UKCA Remmers (UK) Limited  
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

19  
**GBI P16**  
EN 13813: 2002  
**6358**

Vyrovnávací stěrka pro vnitřní použití  
EN 13813: CT – C30 – F7

Reakce na oheň:	A2fl-s1
Uvolňování nebezpečných látek:	CT
Pevnost v tlaku:	C30
Pevnost v tahu za ohybu:	F7
Odolnost proti obrusu:	NPD

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.