



## Acryl 100

Prémiový akrylový tmel, odolný proti dešti



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1056	864
	<b>Balení</b>	<b>12 x 310 ml</b>	<b>12 x 600 ml</b>
	Typ balení	pouzdro	hliníkový rukáv
	Kód obalu	12	60
	<b>Číslo výrobku</b>		
grau	7360	■	■
weiß	7370	■	■
speciální odstíny*	7375		■
*(auf Anfrage)			

Spotřeba Cca 100 ml / m pro průřez spáry 1 cm<sup>2</sup>



### Oblasti použití



- Pro rozměrově stáله komponenty
- Pro uzavření trhlin
- Pro opravu fasád, zdiva, omítky a dřevěných povrchů
- Pro materiály s nízkou pevností mapř. pórobetonové a sádrové materiály
- Dřevo / dřevěná spára, zejména v konstrukci roubených domů

### Vlastnosti výrobku

- Přetíratelný
- Odolný proti dešti
- Elastoplastický
- Neobsahuje rozpouštědla
- Kompatibilní s lazurami na dřevo Remmers

### Údaje o výrobku

#### ■ Při dodání

Hustota (DIN EN ISO 1183-1A)	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	Pastózní/stabilní
Doba tvorby povlaku	Cca 15 minut (+23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)

#### ■ V plně zreagovaném stavu

Protažení do okamžiku přetržení (ČSN EN ISO 8339)	400 %
Pevnost v tahu při 100% protažení (DIN EN ISO 8339)	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Smrštění (DIN EN ISO 10563)	< 20 %
Připustná celková deformace (ČSN EN 15651-1)	12,5 %

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Systémové produkty

- Rundschnur (4260)
- Dichtstoffpistole (4701)
- Dichtstoffpistole (4706)
- Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)




---

Přípravné práce

- Požadavky na podklad  
Podklad musí být nosný, suchý (max. matně vlhký), čistý, zbavený olejů, prachu a tuků.
- Příprava podkladu  
Hluboké spáry/trhliny  $\geq 1$  cm vyplňte provazcem.  
Vysoce savé okraje opatřete základním nátěrem (Acryl 100 smíchaný s vodou v poměru 1:1).

---

Zpracování



- Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.  
  
Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte  
Hloubka aplikace materiálu 75% šířky spáry.  
Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou utěšňovací hmotu nakonec řádně vyhladte.

---

Upozornění při zpracování

S hloubkou spáry se zvyšuje doba nutná k vytvrdnutí.  
Nátěr lze nanést, jakmile již nebude možné povrch poškodit.

---

Upozornění

Bis zur genügenden Durchhärtung vor Wassereinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Je nutné dodržet pokyny IVD-směrnice č. 20!  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.




Nářadí / čištění



Ruční a tlaková pistole, špachtle, lepicí páska  
Čištění je možné v čerstvém stavu mýdlovou vodou.

- Remmers nářadí
- Dichtstoffpistole (4701)
  - Dichtstoffpistole (4706)
  - Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)
  - Fensterfix Abstrichspachtel (4394)

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Prohlášení o shodě



1119

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

14  
GBI F 042-2  
EN 15651-1: 2012  
7360

Spárovací tmel pro fasádní prvky v interiéru i exteriéru,  
F-EXT-INT;  
Kondicionování: Postup A  
Podkladový materiál: Malta M1

Reakce na oheň:	Třída E
<b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>	
Stabilita:	≤ 3 mm
Ztráta objemu:	≤ 25 %
Chování v tahu (tj. prodloužení) po ponoření do vody při 23 °C:	≥ 100 %
Trvanlivost:	vyhovuje

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.